



IDROPITTURE

# CASACOLOR

<b>DESCRIZIONE</b>	Pittura murale lavabile traspirante universale; per tutti gli ambienti di casa.	
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alta opacità;</li><li>- Antigoccia;</li><li>- Buona copertura;</li><li>- Buon potere mascherante;</li><li>- Elevato punto di bianco;</li><li>- Per interni.</li></ul>	
<b>SISTEMA TINTOMETRICO</b>	CASACOLOR è colorabile a sistema tintometrico.	
<b>CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)</b>	B4. C.O.A.2.HD Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.	
<b>CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per CASACOLOR (cat. A/a): 30 g/L (2010). CASACOLOR contiene al massimo 30 g/L di COV.	
<b>CICLO APPLICATIVO</b>	<p><b>PARETI INTERNE MAI DIPINTE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.</li><li>2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco STUCCOFORTE.</li><li>3) Dopo 3-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.</li><li>4) Applicare una mano di MAXFIX ACRILICO o FISS'UP opportunamente diluito.</li><li>5) Applicare preferibilmente due mani di CASACOLOR intervallate tra loro di 4/6 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungare tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.</li></ol> <p><b>PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera.</li><li>2) Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un'accurata pulizia della superficie e applicare una mano di MAXFIX ACRILICO.</li><li>3) Dopo 6/12 ore applicare preferibilmente due mani di CASACOLOR.</li></ol> <p><b>PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ripulire accuratamente la superficie.</li><li>2) Stuccare le eventuali imperfezioni con STUCCOFORTE, carteggiare e spolverare.</li><li>3) Applicare una mano di MAXFIX ACRILICO o FISS'UP opportunamente diluito solo sulle parti stuccate.</li><li>4) Applicare preferibilmente due mani di CASACOLOR intervallate tra loro di 4/6 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.</li></ol>	
<b>TABELLA</b>		
<b>SUPPORTO</b>	<b>FONDO</b>	<b>FINITURA</b>
PARETI MAI DIPINTE	MAXFIX ACRILICO / FISS'UP	CASACOLOR almeno 2 mani
PARETI DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA	MAXFIX ACRILICO	CASACOLOR almeno 2 mani
PARETI DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI	MAXFIX ACRILICO / FISS'UP	CASACOLOR almeno 2 mani



IDROPITTURE

**CASACOLOR****CONSIGLI PRATICI**

In caso di supporti molto assorbenti, applicare almeno due mani di fissativo acrilico al massimo della diluizione.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente : < 80%;

temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto : < 10 di U.R.

Nel caso occorra procedere a sovrapplicazione (riprese), si consiglia di dare il prodotto correttamente diluito, con rullino a pelo raso.

Seguendo queste condizioni di applicazione l'uniformità del colore risulta essere massima.

**PRECAUZIONI  
DI SICUREZZA**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Molto opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,450 ÷ 1,550
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	12000 ÷ 18000
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	3000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 60
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco in profondità		Max 12 ore
Sovraverniciabilità		4 ÷ 8 ore
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco e colori a sistema tintometrico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Bianco, base tenue e intermedia: 20 ÷ 30% base rossa, gialla, neutra: max 15%
Applicazione a pennello % in volume		Bianco, base tenue e intermedia: 20 ÷ 30% base rossa, gialla, neutra: max 15%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		30 ÷ 40 %



IDROPITTURE

**CASACOLOR****PRESTAZIONI SICURE NORMATIVA ITALIANA UNI 10795**

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	96,2 Buono
Resa teorica per mano m <sup>2</sup> \ Lt	ISO 7254	13 - 15
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	3000
Diffusione del vapore d'acqua W <sub>DD</sub>	UNI 9396	270 g/m <sup>2</sup> in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione d'acqua S <sub>D</sub> (spessore film 100 micron secchi)	UNI 9396	0,08 m
Brillantezza gloss	UNI 9389	2,1 Molto Opaco
Presenza di sporco ΔL	UNI 10792	< 14,2 Media

**PRESTAZIONI SICURE NORMATIVA EUROPEA EN 13300**

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Resa Kubelka- Munk m <sup>2</sup> /Lt	ISO 6504-1	12
Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
Brillantezza gloss	ISO 2813	2,1 Dead-matt
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine

**VOCE DI  
CAPITOLATO**

Applicazione di CASACOLOR con un consumo medio di \_\_\_\_\_ Lt/m<sup>2</sup> da applicarsi in due mani al prezzo di €. \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977

[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)